





Datenblatt DEKOZELL® Akustiksystem „ROBUST“ aus 100% gesintertem Glasgranulat

	<p>Rein mineralische, anorganische Akustikplatte aus 100% gesintertem Blähglasgranulat. Chemisch inert. Auch für Außeneinsatz geeignet.</p> <p>Mittlerer Schallabsorptionsgrad α_w 0,95</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
	<p>Mittlerer Schallabsorptionsgrad α_w 0,80 fugenlos beschichtet mit DEKOZELL® Akustik-Spachtelputz</p> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Boost-Bereich</p> <p>bei Aufdopplung des ROBUST-Systems zum Plattenresonator als System Mega-MAX</p> <p>Ballwurfsicher</p> <p>bei systemkonformer Direktverklebung ideal auch für Wände</p> </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>
<p>Standardgröße 1</p> <p>(Standardgröße 2)</p>	<p>Länge: 625±0,5mm; Breite: 625±0,5mm; Dicke: 50±0,3mm; 1mm Differenz zwischen den Diagonalen ; einseitig mit Fase</p> <p>Länge: 1250±0,5mm; Breite: 625±0,5mm Dicke: 50±0,3mm; 1mm Differenz zwischen den Diagonalen ; einseitig mit Fase</p>
<p>Brandverhalten</p>	<p>A1, fugenlos beschichtet A2-s1-d0 DIN EN 13 501-1</p>
<p>Wärmeleitfähigkeit λ_{10tr}</p> <p>Rohdichte</p> <p>Wasserdampfdurchlässigkeit</p> <p>Längenspezifischer Strömungswiderstand</p>	<p>0,08 W/mK DIN 52612</p> <p>270 ± 10% kg/m³ DIN EN 1602</p> <p>diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd 0,17m Diffusionswiderstandszahl μ 3,5</p> <p>10 -20 kPas/m² DIN EN 29 053</p>